

BOLIX DL35

Letná prísada pre vybrané lepidlá BOLIX určené na stierkovanie a zhotovenie základnej (výstužnej) vrstvy so sklotextilnou mriežkou pri zvýšených teplotách.



VLASTNOSTI PRODUKTU:

- umožňuje vykonávať pracovný postup pri zvýšených teplotách okolia a podkladu v rozsahu $+20^{\circ}\text{C}$ ÷ $+35^{\circ}\text{C}$
- jednoduché dávkovanie
- predlžuje otvorený čas práce s pripraveným lepidlom
- zlepšuje spracovateľnosť lepidla

URČENIE:

Prísada BOLIX DL35 vďaka použitiu starostlivo vybraných komponentov zabráňujúcich príliš rýchlemu schnutiu umožňuje zhotoviť základnú (výstužnú) vrstvu pri zvýšených teplotách okolia a podkladu v rozsahu $+20^{\circ}\text{C}$ ÷ $+35^{\circ}\text{C}$ s použitím lepidiel BOLIX U, BOLIX UWM a BOLIX WM. Vďaka použitiu BOLIX DL35 lepidlo optimálne zrie pri zvýšených teplotách a nevznikajú v ňom trhliny zo zmršťovania.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Do odmeraného množstva zámesovej vody (približne 6,75- 7,25 litrov) pridajte 1 vreco lepidla BOLIX U/BOLIX UWM/BOLIX WM, následne prísadu BOLIX DL35 v množstve 0,5 kg (cca. 750 ml) a dôkladne premiešajte pomalobežným miešadlom, kým nedosiahnete homogénnu konzistenciu. Po uplynutí 5 minút a opätovnom premiešaní je lepidlo pripravené na použitie. Po premiešaní je čas spracovateľnosti lepidla 90 minút.

UPOZORNENIE: Prísadu nasypťte na suché lepidlo BOLIX, následne celok premiešajte s vodou. Prísadu BOLIX DL35 nesypťte do lepidla premiešaného s vodou, pretože môže dôjsť k vzniku ťažko rozmiešateľných hrudiek prísady.

POKYNY PRI NANÁŠANÍ:

- Pred použitím si prečítajte technický list vybraného lepidla BOLIX.
- Pri nanášaní a zrení lepidla chráňte povrch pred priamym pôsobením slnečného žiarenia, dažďom a vetrom. Na lešeniach používajte ochranné siete.
- Na jednej ploche nepoužívajte lepidlo s prísadou aj lepidlo bez prísady, pretože tak vzniknú rozdiely v rýchlosti schnutia a zrenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Chráňte oči a pokožku. V prípade priameho kontaktu s očami ich vypláchnite veľkým množstvom vody a kontaktujte lekára.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- -Miešadlo alebo nízkootáčková vrtáčka (400÷500 ot./min) s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a zrení lepidla:
od $+20^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$

Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení lepidla:
do 85%

Násypná hustota:
cca. $0,65 \text{ kg/dm}^3$

Farba:
šedá

Čas spracovania lepidla s aplikovaným prípravkom:
1,5 h

Balenie:
10 kg

Počet balení na paletu a hmotnosť:
48 / ok. 500 kg

Doba použiteľnosti:
12 mesiacov od dátumu výroby

SPOTREBA:

500g BOLIX DL35/25kg lepidla BOLIX U, BOLIX UWM alebo BOLIX WM

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodenom, originálne uzatvorenom obale. Chráňte pred mrazom. Výrobok skladujte mimo dosahu detí

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezabavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máš otázky?

Zavolaj!
+421 911 856 104

Napis!

sevice@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

BOLIX®