

# BOLIX DECO



## Декоративная тонкослойная штукатурка, имитирующая натуральный камень

жир, битумы, водоросли и других веществ, снижающих адгезию. Слабую и отслаивающуюся штукатурку удалить. Впитывающие основания (особенно из газобетона) грунтовать грунтовочным препаратом BOLIX N. Небольшие неровности основания выровнять клеевым раствором для затопления сетки, например, BOLIX U или цементной шпаклёвкой BOLIX SPN (бетонные основания). Более значительные неровности и убытки выровнять раствором BOLIX W. Перед нанесением декоративной штукатурки BOLIX DECO основание необходимо грунтовать грунтовкой для штукатурки BOLIX OP, причём цвет этой грунтовки должен быть похожим на цвет штукатурного раствора. Грунтование не касается клея BOLIX KD (касается DECO<sub>ST</sub> и DECO<sub>AM</sub>).

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- Обеспечивает достижение отличных архитектурных эффектов, согласно самым новым трендам BOLIX DESIGN COLLECTION
- высокая устойчивость к:
  - механическим повреждениям
  - УФ-излучению – содержит УФ-абсорберы
- Повышенная устойчивость к:
  - обрастанию водорослями и грибами
  - воздействию атмосферных факторов
- является элементом утеплительных систем BOLIX на пенополистирольных плитах EPS

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX DECO – это акриловая штукатурная масса для ручного (BOLIX DECO<sub>ST</sub> и BOLIX DECO<sub>BM</sub>) и машинного (BOLIX DECO<sub>ST</sub> и BOLIX DECO<sub>AM</sub>) выполнения защитных и декоративных тонкослойных штукатурных растворов на наружных стенах как существующих, так и ново возводимых зданий, а также внутри помещений. Содержит старательно подобранные композиции заполнителей и высококачественных акриловых вяжущих, придающие поверхности эффектный и декоративный характер.

Основания, на которые можно наносить штукатурку:

- утеплительные системы наружных стен зданий ETICS, основанные на пенополистирольных плитах EPS,
- гипсокартонные плиты.

Благодаря свойствам штукатурного раствора и его эстетическим качествам продукт особенно рекомендуется для выполнения штукатурных растворов на выделенных поверхностях фасада зданий, а также для отделки поверхностей карнизов, колонн, пилястр, цоколей, стеновых панелей, бетонных ограждений и деталей и других архитектурных решений.

Штукатурка доступна в трёх вариантах:

Название	Грануляция
BOLIX DECO <sub>ST</sub>	0,5 ÷ 1,0 мм
BOLIX DECO <sub>AM</sub>	0,5 ÷ 2,0 мм
BOLIX DECO <sub>BM</sub>	до 0,8 мм

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Армированный слой в утеплительных системах ETICS должен быть выполнен согласно актуальной инструкции по утеплениям BOLIX Nr 1B/01/2001.

Поверхность неутеплённых стен должна быть: несущей, ровной, сухой, очищенной от таких андиадгезионных покрытий, как: пыль,

### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит продукт, готовый к применению. Перед применением всё содержимое упаковки старательно перемешать тихходным смесителем до получения однородной консистенции. Дальнейшее размешивание не рекомендуется в связи с возможной аэрацией массы.

*Внимание!* В летний период года допускается разбавление штукатурки чистой водой, до 200 мл/30 кг массы (касается DECO<sub>ST</sub> и DECO<sub>AM</sub>) или до 150 мл/25 кг массы (касается DECO<sub>BM</sub>), причём в каждую упаковку следует добавлять одинаковое количество воды. Кроме воды не добавлять никаких других веществ.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

#### BOLIX DECO<sub>ST</sub>

Штукатурную массу наносить 2 (двумя слоями) гладким полутёрком из нержавеющей стали. Проглаживать полутёрком в одном направлении до получения ровной, гладкой и однородной поверхности, не забывая о чистке полутёрка во время работы. Процесс проглаживания следует выполнять одним непрерывным движением. Второй слой наносить после высыхания первого. Общая толщина штукатурного раствора должна составлять ок.3-4 мм.

#### BOLIX DECO<sub>ST</sub> и BOLIX DECO<sub>AM</sub>

Штукатурную массу наносить равномерно 1-2 (одним-двумя) слоями. Пистолет-распылитель держать на расстоянии 30 до 50 см от основания, описывая пистолетом круги диаметром около 20-25 см, одновременно продвигаясь по горизонтали или вертикали по зоне оштукатуривания. Струя материала должна быть направлена на основание под прямым углом. Нанося штукатурку в два слоя, очередной слой наносить после того, как высохнет предыдущий. Общая толщина штукатурного раствора должна составлять ок. 3-4 мм.

#### BOLIX DECO<sub>BM</sub>

Штукатурную массу наносить гладким полутёрком из нержавеющей стали на толщину зерна, после чего прогладить в одном направлении до получения ровной и гладкой поверхности, не забывая о чистке полутёрка во время работы. Затем круговыми движениями пластиковой тёрки затирают штукатурку, придавая ей однородную фактуру. Второй слой штукатурной массы наносить после высыхания первого, повторяя способ нанесения и затирки.

#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222  
Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

# BOLIX®

# BOLIX DECO

## Декоративная тонкослойная штукатурка, имитирующая натуральный камень

Общая толщина штукатурного раствора должна составлять ок. 1,5 – 2,0 мм.

время распыления штукатурной массы применять средства личной защиты, согласно Правилам по безопасности и охране труда (BHP).

### ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Штукатурка должна наноситься исключительно квалифицированным и опытным исполнителем.
- Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному воздействию воды, залежалого снега и на основаниях, не защищённых от капиллярного всасывания.
- В связи со способом выведения фактуры и избеганием образования термических напряжений, особенно в случае тёмных цветов, штукатурную массу рекомендуется наносить на поверхности стен, отделённые так наз. лентами руста или другими отделяющими планками (дилатационные планки).
- До начала работ по нанесению штукатурного раствора все элементы, находящиеся вблизи работ, не предназначенные для оштукатуривания, заслонить и защитить соответствующим образом.
- Свежо выполненные цементные и цементно-известковые штукатурки необходимо кондиционировать мин. 28 дней.
- Определить поверхность, предназначенную для оштукатуривания, с учётом атмосферных условий, вида основания и исполнительных возможностей.
- Машинное распыление можно выполнять только при безветренной погоде.
- Не рекомендуется проводить «дополнительное» распыление штукатурки в отдельных местах поверхности после её высыхания, с целью так наз. дополнения или поправления структуры.
- Штукатурную массу наносить на поверхности, являющиеся отдельной целостью, непрерывным способом, без перерывов в работе, материалом из одной и той же производственной партии.
- Во время нанесения и высыхания штукатурной массы поверхности защищать от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. Применять защитные сетки на строительных лесах.
- При нанесении штукатурки на декоративные профили обязательно должен быть доступ к элементу со всех сторон.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания штукатурки.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, так как очистка после высыхания штукатурки была бы затруднительной.
- Перед сдачей помещения в эксплуатацию проветривать его до исчезновения запаха.
- Распечатанные упаковки штукатурной массы плотно закрыть, а их содержимое использовать как можно быстрее.
- Штукатурные массы BOLIX DECO производятся на базе отобранных натуральных заполнителей, также окрашенных. Цветовые композиции BOLIX DECO могут незначительно отличаться цветом от действительного цвета штукатурного раствора.

### НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Тихоходный смеситель (400÷500 обор./мин) с чашеобразными лопастями или лопаточный миксер.
- Полутёрки из нержавеющей стали
- Шпатель из нержавеющей стали
- Ведро, кельма (мастерок)
- Самоприлипающая бумажная лента для отделения поверхности оштукатуренной от не оштукатуренной и для выполнения соединений
- Пистолет-распылитель с компрессорным агрегатом

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеуказанные технические данные относятся к температуре +23 (±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях эти данные могут измениться.

**Температура окружающей среды и основания во время нанесения и схватывания:**  
от +5°C до +25°C

**Относительная влажность воздуха во время нанесения и схватывания:**  
до 80%

#### Объёмная плотность:

ок. 1,70 кг/дм<sup>3</sup> (касается DECO<sub>ST</sub> и DECO<sub>AM</sub>)  
ок. 1,75 кг/дм<sup>3</sup> (касается DECO<sub>BM</sub>)

#### Коэффициент теплопроводности λ:

ок. 0,5 W/(m\*K)

#### Коэффициент сопротивления диффузии μ:

≤ 240

#### Паропроницаемость по PN-EN ISO 7783-2:

категория V2

#### Абсорбция воды по PN-EN 1062-3:

категория W2

#### Цвет:

Цветовая палитра BOLIX DECO:

- 38 образцов - BOLIX DECO<sub>ST</sub>
- 10 образцов - BOLIX DECO<sub>AM</sub>
- 34 образца - BOLIX DECO<sub>BM</sub>

#### Время высыхания штукатурки:

мин. 24 ч

#### Упаковки:

ведра: 30 кг (касается DECO<sub>ST</sub> и DECO<sub>AM</sub>)  
ведра: 25кг (касается DECO<sub>BM</sub>)

#### Количество упаковок на поддоне и вес нетто продукта:

ведра 25 кг: 24 /ок. 600 кг (DECO<sub>BM</sub>)  
ведра 30 кг: 24 /ок. 720 кг (DECO<sub>ST</sub> и DECO<sub>AM</sub>)

#### Срок годности к применению:

12 месяцев – дата срока годности указана на упаковке

### ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД:

Название штукатурки	Зернистость	Расход
---------------------	-------------	--------

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Защищать глаза и кожу. В случае попадания в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.. Во

**Masz pytania?**  
Zadzwoń!  
801-650-222  
Napisz!  
serwis@bolix.pl

**BOLIX SA**  
Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

**Znajdź nas**  
www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl



# BOLIX DECO

## Декоративная тонкослойная штукатурка, имитирующая натуральный камень

BOLIX DECO <sub>СТ</sub>	ок. 0,5 - 1,0 мм	2,8-3,5 кг/м <sup>2</sup>
BOLIX DECO <sub>АМ</sub>	ок. 0,5 - 2,0 мм	3,8-4,8 кг/м <sup>2</sup>
BOLIX DECO <sub>ВМ</sub>	до 0,8 мм	2,5-3,5 кг/м <sup>2</sup>

С целью точного определения расхода изделия рекомендуется провести пробные испытания на данном основании.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при темп. от +5°C до +25°C. Защищать от сильного солнечного излучения и мороза. Изделие хранить в месте, недоступном для детей..

### СОСТАВ:

Акриловое вяжущее, смесь заполнителей, модифицирующие и биоцидные добавки.

### ЦВЕТ ГРУНТОВКИ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ BOLIX OP ИЛИ КЛЕЕВОЙ МАССЫ BOLIX KD:

#### • DECO<sub>СТ</sub>

Н.п.	Название	Рекомендуемый цвет грунтовки для штукатурки BOLIX OP или клеевой массы BOLIX KD
1	ST 10 Stone	38G
2	ST 11 Stone	38G
3	ST 12 Stone	41G
4	ST 13 Stone	10G
5	ST 14 Stone	10G
6	ST 15 Stone	13G
7	ST 16 Stone	38G
8	ST 17 Stone	35G
9	ST 18 Stone	21G
10	ST 19 Stone	19D
11	ST 20 Stone	13D
12	ST 21 Stone	18D
13	ST 22 Stone	09G
14	ST 23 Stone	09G
15	ST 24 Stone	09G
16	ST 25 Stone	09G
17	ST 26 Stone	07D
18	ST 27 Stone	21G
19	ST 28 Stone	06G
20	ST 29 Stone	10G
21	ST 30 Stone	21G
22	ST 31 Stone	21G
23	ST 32 Stone	26D
24	ST 33 Stone	23G
25	ST 34 Stone	29G
26	ST 35 Stone	29G
27	ST 36 Stone	26G
28	ST 37 Stone	26D
29	ST 38 Stone	38G
30	ST 39 Stone	38D
31	ST 40 M Stone	07D

32	ST 41 M Stone	26D
33	ST 42 M Stone	06G
34	ST 43 M Stone	23G
35	ST 44 M Stone	29G
36	ST 45 M Stone	21G
37	ST 46 M Stone	38G
38	ST 47 M Stone	38D

#### • DECO<sub>АМ</sub>

Н.п.	Название	Рекомендуемый цвет грунтовки для штукатурки BOLIX OP или клеевой массы BOLIX KD
1	AM 20 Granite	38D
2	AM 21 Granite	38D
3	AM 22 Granite	33D
4	AM 23 Granite	23G
5	AM 24 Granite	15G
6	AM 25 Granite	14D
7	AM 26 Granite	01A
8	AM 27 Granite	38G
9	AM 28 Granite	14G
10	AM 29 Granite	17D

#### • DECO<sub>ВМ</sub>

L.p.	BOLIX DECO <sub>ВМ</sub>	DECO <sub>ВМ</sub>	Рекомендуемый цвет грунтовки для штукатурки BOLIX OP
1	Endless summer	2	15
2	Foggy coast	3	21
3	Old beauty	4	22
4	Silver quenn	7	24
5	Green ghost	8	17
6	Gold spirit	9	29
7	Milk lake	10	27
8	Stormy sky	11	26
9	Dark side	12	26
10	Electric wine	13	20
11	Warm cream	15	16
12	Deep treasure	16	19
13	Silver sand	17	25
14	Perfect harmony	20	16
15	Natural beauty	21	16
16	Soft grass	22	17
17	African fruit	23	20
18	Magic night	24	26
19	Green vision	25	23
20	Cold wind	26	21
21	Exclusive spice	28	7
22	Grey light	29	21
23	Golden rain	32	15
24	Silent lady	33	14
25	Mineral white	37	27



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222  
Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

# BOLIX®

# BOLIX DECO

## Декоративная тонкослойная штукатурка, имитирующая натуральный камень

26	Soft Pearl	39	18
27	Tropical wave	41	15
28	Hypnotic dance	42	3
29	Sand hill	44	16
30	Spring break	45	17
31	Exotic vision	46	3
32	Cloud of dust	47	16
33	Bay fog	48	28
34	Elegant grey	49	24

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и правил по технике и охране труда (ВНР). В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.



### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222  
Napisz!  
serwis@bolix.pl

### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

### Znajdź nas

[www.trwaleocieplenie.pl](http://www.trwaleocieplenie.pl)  
[www.facebook.com/bolixsa](https://www.facebook.com/bolixsa)  
[www.bolix.pl](http://www.bolix.pl)