

BOLIX SP



Biela vyrovnávacia stierka interiérová

- Nízke teploty, zvýšená vlhkosť, nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia stierky.
- Po skončení práce je potrebné umyť náradie a ruky pod tečúcou vodou, pričom treba mať na pamäti, že po zaschnutí stierky je čistenie sťažené. Povrch čerstvo znečistených prvkov je potrebné utrieť vlhkou handričkou, zatvrdnuté nečistoty je potrebné odstrániť mechanicky.
- Nepoužívajte na kovové, sklenené alebo plastové povrchy.
- Nepoužívajte na spájanie sadrokartónových dosiek.
- Nepoužívajte v miestnostiach s trvalou relatívnou vlhkosťou vyššou ako 70 %. (neplatí pre pravidelne zvýšenú vlhkosť v kuchyniach a kúpeľniach).

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- jednoduché nanášanie a brúsenie
- bez prasklín
- vysoká prídržnosť k podkladu
- pre ručné alebo strojové nanášanie

POUŽITIE:

BOLIX SP sa používa na vyhladzovanie stien a stropov v interiéri pod maliarske nátery a tapety. Môže sa používať na cementové, vápennocementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky a betónové podklady. Na vyplnenie malých priehlbín v stenách a stropoch.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý, homogénny, čistý, bez nesúdržných vrstiev, mastných škvŕn a iných nečistôt, bez mikrobiologickej kontaminácie, ktorá znižuje prídržnosť (napr. špina, prach). Vápené nátery alebo glejové nátery je potrebné odstrániť. Minerálne podklady s dobre držiacim disperzným náterom je potrebné obrúsiť brúsnym papierom a oprášiť. Nerovnosti s hrúbkou 5 - 15 mm je potrebné vyrovať maltou BOLIX W a potom celý povrch vyspraviť stierkou BOLIX SP. Nasiakavé podklady napenetrújte prípravkom BOLIX ULTRAGRUNT.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Obsah balenia nalejte do nádoby s odmeraným množstvom čistej vody v objeme približne (5,6 ÷ 6,0 litrov) a dôkladne premiešajte nízkootáčkovým miešadlom, až kým nedosiahnete homogénnu konzistenciu. Po 5 minútach a ďalšom miešaní je stierka pripravená na použitie. Do každého balenia dávajte rovnaké množstvo vody. Okrem vody nepridávajte žiadne iné látky.

NANÁŠANIE:

Pripravenú vyrovnávaciu stierku nanášajte v rovnomernej tenkej vrstve pomocou nerezového hladidla alebo strojovo. Ďalšiu vrstvu stierky môžete naniesť po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Na brúsenie zaschnutej stierky možno použiť brúsny papier, hladidlo s mriežkou.

POKYNY PRE NANÁŠANIE:

- Čerstvé cementové a vápenno-cementové omietky sa môžu penetrovať najskôr po 3 - 4 týždňoch zrenia a sadrové omietky najskôr po 2 týždňoch zrenia.
- Prvky a plochy, ktoré nie sú určené na omietanie, musia byť pred začatím prác primerane chránené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Výrobok je zásaditý, chráňte oči a pokožku. V prípade priameho kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- Miešadlo alebo nízkootáčková vŕtačka (400÷500 ot./min) s košíkovým nástavcom
- Hladidlo z nehrdzavejúcej ocele alebo zariadenie pre strojové nanášanie stierky

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce technické parametre sa vzťahujú na teplotu +23 (±2) °C a relatívnu vlhkosť 50 (±5) %. Za iných podmienok sa uvedené parametre môžu zmeniť.

Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a zrení:

od +5°C do +25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení:

do 70%

Objemová hmotnosť v suchom stave:

cca 1,10 g/cm³

Hustota vytvrdnutej stierky:

cca 1,35g/cm³

Farba:

biela

Optimálna hrúbka vrstvy:

1 ÷ 2 mm

Spracovateľnosť pripravenej malty:

≤ 2h

Reakcia na oheň:

trieda A1

Pevnosť v ohybe PN-EN 13279:

≥ 1,0 MPa

Pevnosť v tlaku PN-EN 13279:

≥ 2,0 MPa

Začiatok zrenia podľa PN-EN 13279:

≥ 20 min

Obsah sadrového spojiva v prepočte na CaSO₄ podľa PN-EN 13279:

>50%

Zvyšky na site s hranou štvorcového oka 400 μm podľa PN-EN 13279:

0%

Balenia:

vrece 20 kg

Počet balení na paleta a hmotnosť:

48 / cca 960 kg



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX SP

Biela vyrovnávacia stierka interiérová

Doba použiteľnosti:

8 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

cca **1,0 kg/m²** na 1 mm hrúbky.

Spotreba závisí od rovnosti a štruktúry podkladu a od hrúbky nanesej stierky. Na presné určenie spotreby výrobku sa odporúčame vykonať skúšku na danom podklade..

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodenom tesnom obale pri teplote od +5°C do +25°C.

Chráňte pred vlhkom. Výrobok skladujte mimo dosahu detí..

ZLOŽENIE:

Suchá zmes sadrových spojív a polymérových modifikačných látok.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.

**Máte otázky?**

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX[®]