

BOLIX PE

Pótlelastyczna zaprawa klejąca

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- zvýšená prídržnosť k podkladu (C2)
- znížený sklz (T) – umožňuje lepenie obkladov zhora nadol
- mrazuvzdorný
- vhodný na podkladové hydroizolácie pod obkladmi v mokrých priestoroch

PODŁOŻA:

V interiéri aj exteriéri:

- cementové potery a podlahy,
- betón, pórobetón, ľahký betón, železobetón,
- cementové a cementovo-vápenné omietky,
- homogénne murivo s plnými škárami,
- cementovláknité dosky,
- hydroizolácie, vrátane BOLIX HYDRO a BOLIX HYDRO DUO.

Len v interiéri:

- sadrokartónové dosky,
- sadrové a anhydritové omietky.

MATERIÁLY NA MONTÁŽ:

Obkladové prvky malého a stredného formátu:

- keramické (obklad, terakota, gres, klinker),
- prírodný kameň necitlivý na zafarbenie,
- betónové prvky.

POUŽITIE:

- klej do montáže plýtek (2 ÷ 10 mm),
- lepidlo na lepenie obkladov (2–10 mm hrúbky lepiaceho lôžka)
- vyrovnávacia stierka do 5 mm,
- na vonkajšie aj vnútorné použitie,
- do mokrých priestorov, vrátane kúpeľní, toaliet, pracovní, sprchovacích kábín, verejných sanitárnych priestorov,
- na steny a podlahy.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, suchý, očistený od antiadhézných vrstiev, ako sú: prach, masť, prachové usadeniny, bitúmeny, riasy a iné látky znižujúce priľnavosť. Odporúča sa, aby nové podklady boli primerane vyzreté:

- stierka BOLIX SPN	min. 2 dni
- poter BOLIX PC-B	min. 1 deň – pred lepením keramických obkladov, min. 2 dni – pred lepením kamenných obkladov
- poter BOLIX PC-S	min. 2 dni
- poter BOLIX PC	min. 7 dni
- anhydritové potery	vlhkosť ≤ 0,5%
- sadrové podklady	vlhkosť ≤ 1,0%
- betón, ľahký betón	min. 3 mesiace, vlhkosť < 4 %
- cementové potery, cementové alebo vápenno-cementové omietky	min. 28 dní, vlhkosť < 4 %

Náterové vrstvy vápenných a kľihových farieb je nutné odstrániť. Menšie nerovnosti stien vyrovnajte lepiacou maltou BOLIX SE. Nerovnosti a výtlky väčšie ako 5 mm vyrovnajte maltou BOLIX W, na podlahách použite samonivelačný poter BOLIX SN20.

Nasiakavé podklady napustite penetračným prípravkom BOLIX N. Sadrové a anhydritové podklady prebrúste hrubozrnným brúsnym papierom, vzniknutý prach dôkladne odstráňte a následne napustite prípravkom BOLIX N.

Hladké, nenasiakavé betónové povrchy, terazzo, existujúce keramické/kamenné obklady, drevotriestkové a iné drevovláknité dosky, ako aj pevné maliarske nátery je potrebné prebrúsiť hrubozrnným brúsnym papierom a následne dôkladne odprášiť. Takto pripravené podklady napustite penetračným prípravkom BOLIX BETOGRUNT.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Obsah obalu nasypete do nádoby s odmeraným množstvom čistej vody (5,50–6,00 litra) a dôkladne premiešajte pomalobežným miešadlom až do získania homogénnej konzistencie. Po uplynutí cca 5 minút zrenia zmes opäť krátko premiešajte; lepiaca malta je pripravená na použitie. Okrem vody sa nesmú pridávať žiadne ďalšie prísady.

POUŽITIE:

Na pripravený podklad najskôr naneste kontaktnú vrstvu – tenkú vrstvu lepidla vtierajte hladkou hranou hladidla, a následne bezodkladne rozotrite lepiacu maltu na požadovanú hrúbku pomocou zubového hladidla vhodne zvoleného podľa druhu a formátu obkladov. Pri kladení obkladov je potrebné naniesť tenkú vrstvu lepiacej malty aj na rubovú stranu dlaždice hladkou hranou hladidla – metóda dvojitého nanášania. Naraz nanášajte len také množstvo malty, ktoré umožní uložiť obklady pred začiatkom vytvárania povrchovej blany. V prípade znečistenia alebo zaprášenia rubovej strany dlaždíc je potrebné tieto plochy pred lepením dôkladne očistiť. Dlaždicu je potrebné priložiť k hrane už uložených prvkov vo vzdialenosti zodpovedajúcej šírke škáry, pritlačiť do nanesej lepiacej malty a následne mierne posunúť, aby sa malta rovnomerne rozprestrela a prvok správne uložil. Treba dbať na dodržanie vhodnej šírky škár v závislosti od formátu obkladov a podmienok používania – jednotlivé prvky sa nesmú ukladať na doraz. Prebytočnú maltu je potrebné priebežne odstraňovať ešte pred jej zatvrdnutím.

UPOZORNENIA A ODPORÚČANIA PRE REALIZÁCIU:

- Obklady sa pred lepením nesmú namáčať ani navlhčovať vodou.
- Nepoužívať na podkladoch, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vzliňaniu vlhkosti.
- Pred začiatkom prác je potrebné všetky prvky v dosahu realizácie, ktoré nie sú určené na obkladanie, primerane zakryť a zabezpečiť.
- Vymedziť plochu určenú na lepenie obkladov s ohľadom na teplotno-vlhkostné podmienky, typ podkladu a technologické možnosti vykonávateľa.
- Počas montáže keramických a kamenných obkladov chrániť plochy pred priamym slnečným žiarením, atmosférickými zrážkami a pôsobením vetra.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia a tuhnutia lepiacej malty.



Máte otázky?



Zavolajte nám:
+421 911 856 104



Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX®

BOLIX PE

Pólastyczna zaprawa klejąca

- Po ukončení prác je potrebné náradie a ruky umyť tečúcou vodou; po zaschnutí malty je čistenie výrazne sťažené.
- Čerstvo znečistené povrchy treba utrieť vlhkou handričkou, stuhnuté znečistenia odstrániť mechanicky.
- Čerstvo nalepené obklady chrániť pred prenikaním vody a pôsobením mrazu až do úplného vytvrdnutia malty.
- V miestach so zvýšenou vlhkosťou v interiéri (sprchové kúty, kúpeľne, práčovne) je na správne zaizolovanie podkladu pred lepením obkladu nutné vytvoriť tesniacu vrstvu tekutou fóliou BOLIX HYDRO a tesniacou páskou BOLIX HYDRO-T. V exteriéri (na terasách, lodžiách a balkónoch) je potrebné podklad zaizolovať dvojzložkovou hmotou BOLIX HYDRO-DUO s použitím tesniacej pásky BOLIX HYDRO-TW.
- Treba dbať na správne vytvorenie a prenesenie dilatácií z podkladu do obkladovej vrstvy.
- Po ukončení prác je potrebné náradie a ruky umyť tečúcou vodou; po zaschnutí malty je čistenie výrazne sťažené.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Výrobok má zásaditú (alkalickú) reakciu, je potrebné chrániť oči a pokožku. V prípade priameho kontaktu s očami ich ihneď dôkladne vyplachovať veľkým množstvom vody a kontaktovať lekára.

NEVYHNUTNÉ NÁRADIE:

- Pomalobežné miešadlo alebo vŕtačka (400–500 ot./min) s košíkovým miešadlom,
- Vedro,
- Ozubené hladidlo (veľkosť zubov musí byť vhodne zvolená podľa formátu ukladaných obkladov),
- Špachtľa a murárska lyžica z nehrdzavejúcej ocele.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Nasledujúce technické parametre sa vzťahujú na teplotu +23 (±2) °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5) %. V iných podmienkach sa uvedené parametre môžu zmeniť.

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas používania a tuhnutia:
od +5 °C do +25 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu počas používania a tuhnutia:
do 80 %

Sypná hmotnosť:
cca 1,50 g/cm³

Farba:
sivá

Hrúbka vrstvy lepiacej malty:
2 ÷ 10 mm

Doba spracovateľnosti po zmiešaní s vodou:
do 2 h

Otvorený čas spracovania:
cca 20 min

Čas na korekcie:
cca 20 min

Škárovanie / zaťaženie pochôdzkou:
po min. 24 h

Plné zaťaženie:
po min. 3 dňoch

Odolnosť voči teplote:
-30 °C ÷ +70 °C

Balenie:
vrece 25 kg

Počet vriec na palete a čistá hmotnosť výrobku:
48 ks / cca 1200 kg

Doba použiteľnosti:
12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

cca 1,50 kg/m² na 1 mm hrúbky súvislej vrstvy lepiacej malty.

Spotreba výrobku závisí od rovinnosti podkladu, druhu lepených obkladov a hrúbky lepiacej malty. Na určenie presnej spotreby je potrebné vykonať skúšky na konkrétnom podklade.

SKLADOVANIE:

Skladovať v nepoškodených obaloch pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chrániť pred navlhnutím. Výrobok skladovať mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Hydraulické spojivá, polyméry, jemnozrnné minerálne a syntetické plnivé a modifikačné prísady.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.

Tento preklad bol vytvorený pomocou umelej inteligencie



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX®