

BOLIX B-MB Emulsion

Bitúmenovo-latexová emulzia na hydroizoláciu rôznorodých podkladov

Po zriedení vhodná ako penetračný prípravok



VLASTNOSTI:

- Ručné nanášanie alebo bezvzduchový nástrek
- Po zriedení vodou slúži ako penetračný prípravok
- Odolná proti UV žiareniu
- Bez rozpúšťadiel
- Hotový produkt

POUŽITIE:

Bitúmenovo-latexová emulzia BOLIX B-MB Emulsion je určená na zhotovovanie utesňovacích náterov a izolácií proti zemnej vlhkosti na tých častiach stavieb, ktoré sú umiestnené pod úrovňou zeme (izolácie podzemných konštrukcií, základov, a pod.). Po zriedení s vodou (1 diel emulzie : 5 dielov vody) sa používa ako penetračný náter pred aplikáciou bitúmenových prípravkov.

Emulzia je vhodná na miesta, kde je izolácia vystavená priamemu UV žiareniu (obnova zostarnutých bitúmenových utesnení strešných plôch).

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, rovný, zbavený výstupkov, suchý alebo mierne zvlhčený, nasiakavý, zbavený neprilnavých vrstiev (napr. prach, mastnota, zemina, smola) a biologickej a chemickej degradácie. Nečistoty a nesúdržné vrstvy odstráňte. Hrany zaoblite alebo zaobrušte, priehlbiny na hranách zarovnajte alebo doplňte cementovou maltou (napr. BOLIX WB).

Nerovnosti približne 5-15 mm doplňte vyrovnávacou maltou BOLIX W. Nerovnosti do 5 mm a póry v podklade vyrovnajte lepidlom BOLIX U (podľa potreby alternatívne UZ alebo UZB). Pred aplikáciou samotnej emulzie podklad napenetrujte prípravkom BOLIX B-MB Emulsion zriedeným s vodou v pomere 1:5.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Vo vedre sa nachádza hotový produkt. Ak chcete emulziu použiť ako izoláciu proti vlhkosti alebo na opravu strešných krytín, nanášajte ju nezriedenú. V prípade, že ju chcete použiť ako penetračný prípravok, časť emulzie prelejte do inej nádoby, zriedte ju s vodou v pomere 1:5 a následne dôkladne premiešajte miešadlom / nízkootáčkovou miešačkou s košíkovým miešadlom, kým nezískate homogénnu konzistenciu.

APLIKÁCIA PRODUKTU:

Prípravok nanášajte na pripravený podklad štetkou, metlou, valčekom alebo bezvzduchovým nástrekom (tzv. airless nástrekom). Odporúčame zhotoviť aspoň dve vrstvy, pričom druhú vrstvu nanášajte až po hlbkovom zaschnutí prvej vrstvy. Izoláciu chráňte pred poškodením. Ochranné a filtračné vrstvy môžete aplikovať až po úplnom zaschnutí izolačnej vrstvy. Následne môžete výkop zasypať, no dbajte na to, aby ste nepoškodili izoláciu a ochrannú vrstvu.

POKYNY PRI APLIKÁCI:

- Prvky, ktoré nie sú určené na zhotovenie izolácie a nachádzajú sa v dosahu prác, vhodne zakryte a chráňte pred znečistením.
- Prípravok sa môže aplikovať na čerstvé minerálne podklady (betón) po uplynutí minimálne 3-4 týždňov dozrievania podkladu.
- BOLIX B-MB Emulsion neaplikujte počas mrazu, dažďa alebo tesne pred zrážkami. Teplota okolia a podkladu musí byť aspoň +5°C. Zabráňte pôsobeniu slnečných lúčov na čerstvo nanesenú vrstvu emulzie a chráňte ju pred podzemnou vodou a zrážkami, kým úplne nezaschne.
- Proces izolácie vonkajších plôch musí prebiehať za nedaždového počasia pri teplote vzduchu a podkladu uvedenej v tabuľke TECHNICKÉ ÚDAJE.
- Prípravok nepoužívajte na nenasiakavé podklady.
- Po ukončení prác si umyte ruky a náradie pod tečúcou vodou, pretože po zaschnutí prípravku je jeho odstraňovanie náročné. Stvrdnutú hmotu odstráňte pomocou rozpúšťadla, napr. technickým benzínom.
- Všetky práce vykonávajte v súlade s platnými stavebnými postupmi a predpismi BOZP.
- BOLIX S.A. ručí za kvalitu a parametre výrobku, ale nie za podmienky a spôsob jeho použitia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Pri nanášaní prípravku chráňte oči a pokožku. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Produkt neobsahuje zdravotne škodlivé látky. Zabráňte úniku prípravku do kanalizácie.

POTREBNÉ NÁRADIE

- Štetka, metla, valček
- Miešadlo / nízkootáčková miešačka s košíkovým miešadlom
- Kompresor s bezvzduchovým nástrekom

TECHNICKÉ PARAMETRE

Teplota okolia a podkladu počas aplikácie a schnutia:
Od +5°C do +30°C

Hustota:
cca 1,05 g/cm³

Farba:
Čierno-hnedá

Konzistencia:
Bitúmenová emulzia

Odolnosť proti dažďu:
4 - 6 h

Maximálna hrúbka povlaku:
6 mm hrúbky čerstvej vrstvy

Balenie:
Vedro 25l

Počet balení na palete:
18

Doba použiteľnosti:

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych tesne uzatvorených obaloch

SPOTREBA:

Určenie	Orientačná spotreba [l/m ²]
Izolácia proti vlhkosti	cca 0,3 (na jednu vrstvu)
Oprava strešných krytín	cca 0,3 - 0,4 (na jednu vrstvu)
Penetračný prípravok	cca 0,06

Spotreba závisí od toho, aký rovný a hladký je podklad a od aplikovanej hrúbky vrstvy prípravku.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených, originálne uzavretých obaloch pri teplote od +5°C do +30°C. Chráňte pred nadmerným prehriatím a mrazom. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

DOKUMENTÁCIA:

NORMA : PN-B-24002

ZLOŽENIE:

BOLIX B-MB Emulsion je bitúmenová emulzia s prímiesou latexu.