



BOLIX SPN

cementová korekčná stierka

■ POUŽITIE:

Stierka slúži na tenkovrstvové vyrovnávanie a vyhladzovanie betónových povrchov pred nanášaním maliarskych náterov (silikónová farba BOLIX SIL, silikátová farba BOLIX SZ, dvojzložková farba na betón BOLIX BET). Tvoria komponent sanačného systému balkónov BOLIX RENO-BALKON podľa nariadenia BOLIX č. IB/04/2005.

■ TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA:

■ Príprava výrobku:

Do nádoby s odmeraným objemom čistej vody (200-210 ml vody na 1 kg malty) pomaly vsypte primerané množstvo prášku za súčasného miešania pomalobežnou vrtáčkou s košíkovým miešadlom, až dosiahnete rovnomernú konzistenciu. Po uplynutí 5 minút a opätovnom premiešaní je stierka pripravená na aplikáciu.

■ Predpokladané použitie

Podklad musí byť čistý, bez nečistôt ako bitúmeny, oleje, farby a musí sa vyznačovať nevyhnutnou príľnavosťou a odolnosťou. Podklad nesmie byť premrznutý. Pred nanášaním stierky podklad viacnásobne dobre navlhčíte. Po preschnutí podklad vyhladíte kovovým hladidlom, nanosením vrstvy s hrúbkou cca 2 mm, jednorazovo najviac do 5 mm. Ďalšiu vrstvu môžete nanášať po cca 4 - 5 h.

■ Bezpečnostné opatrenia:

Po ukončení práce a pred prestávkou náradie umyte vo vode. Počas aplikácie prípravku chráňte oči a pokožku. V prípade priameho zasiahnutia očí ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.

■ Nevyhnutné náradie:

- Stavebné vedro
- Miešadlo alebo pomalobežná vrtáčka (400 - 500 ot./min) s košíkovým miešadlom
- Murárska lyžica alebo kovové hladidlo

■ TECHNICKÉ ÚDAJE:

- **Fyzikálny stav a farba:** sivý prášok
- **Sypná hustota:** cca 1,5 g/cm³
- **Hustota hotovej malty:** cca 1,8 g/cm³
- **Doba spracovania:** cca 60 min. pri 20 °C
- **Teplota spracovania:** od 5°C do 25°C (vzťahuje sa na ovzdušie, materiál a podklad)
- **Pevnosť v ohybe:** 10 MPa
- **Pevnosť v tlaku:** 30 MPa
- **Príľnavosť k betónu:** 1 MPa

■ SPOTREBA:

Spotreba prípravku je 1,6 kg/m² na každý 1 mm.

■ PODMIENKY SKLADOVANIA A PREPRAVY:

Prípravok skladujte v dobre uzavretom a nepoškodenom obale. Chráňte pred mrazom a prehriatím. Doba upotrebitelnosti predstavuje 9 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Výrobok uchovávajte na mieste mimo dosahu detí.

■ FORMÁLNO-PRÁVNA DOKUMENTÁCIA:

- Technické osvedčenie ITB č. AT-15-6652/2005
- Certifikát ZKP 0013/Z
- Vyhlásenie o zhode 4/B/2005

■ ZLOŽENIE:

Jednokomponentová suchá stierka na báze cementu modifikovaného polymérom.

BOLIX S.A. garantuje primeranú kvalitu výrobku, nemá však vplyv na jeho aplikáciu a spôsob použitia. BOLIX nezodpovedá za prácu projektanta ani zhotoviteľa. Všetky vyššie uvedené informácie boli uvedené v dobrom úmysle podľa najnovších znalostí a techniky použitia. Ako také však nemôžu nahradiť odbornú prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezabávajú ich povinnosti dodržiavať štandardizované stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností vykonajte príslušné testy, alebo sa spojte s Technickým oddelením pre zákazníkov spoločnosti BOLIX. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky predošlé vydania.