

BOLIX T

penetračný prípravok

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- veľmi dobre spevňuje povrch ošetrovaného podkladu,
- zlepšuje prídržnosť lepidiel k minerálnym podkladom,
- vyrovnáva proces zrenia a schnutia nanesených lepidiel,
- uľahčuje prácu pri lepení tepelnoizolačných dosiek, keramických a kamenných obkladov,
- znižuje prašnosť a zjednocuje nasiakavosť podkladu,
- chráni napenetrovaný povrch pred škodlivými účinkami vlhkosti,
- bez rozpúšťadiel.

POUŽITIE:

BOLIX T sa používa ako základný náter na prašné, nasiakavé a/alebo oslabené povrchy stien a podláh v interiéri aj exteriéri pred nasledujúcimi činnosťami:

- zhotovovanie keramických a kamenných obkladov,
- nanášanie vyrovnávacích vrstiev (napr. BOLIX W),
- nanášanie omietok a sadrových stierok,
- lepenie sadrokartónových dosiek lepidlami na báze sadry,
- zhotovenie podláh a anhydritových podkladov,
- lepenie tepelnoizolačných dosiek pri zatepľovaní objektov,

a tiež ako:

- základný náter základnej (výstužnej) vrstvy tepelnej izolácie budov pred nanášaním omietkových mált BOLIX WS
- základný náter pre omietky BOLIX WS a BOLIX TBR, dekoračné panely BOLIX WOOD EFFECT PANEL a BOLIX WALL SLATS WOOD PANEL pred aplikáciou lazúry BOLIX DECO lazur

Podklady, na ktoré možno aplikovať základný náter:

- betón,
- pórobetón,
- cementové, vápennocementové a sadrové omietky - cementové potery a podklady,
- neomietnuté murivo,
- silné maliarske nátery na stenách s dobrou prídržnosťou k uvedeným podkladom.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Povrch musí byť nosný, rovný, suchý, očistený od nepriľnavých vrstiev, ako sú špina, masť, prach, bitúmeny, riasy a iné látky, ktoré znižujú príľnavosť. Vápenné a glejové farebné nátery je potrebné odstrániť. Silné vrstvy maliarskeho náteru je potrebné prebrúsiť hrubým brúsnym papierom, potom vyčistiť kefou a dôkladne povysávať.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje výrobok pripravený na použitie. Ak je potrebné farebne odlíšiť ošetrovaný podklad, je prípustné základný náter zafarbiť pridaním 0,2 ml/kg žltého pigmentu. Bezprostredne pred použitím je potrebné celý obsah balenia dôkladne premiešať.

NANÁŠANIE:

Nanášajte rovnomerne štetcom, maliarskym valčekom alebo striekaním. V prípade potreby naneste ďalšiu vrstvu po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.

POKyny PRI NANÁŠANÍ:

- Nepoužívajte plochách vystavených dlhodobému pôsobeniu vody, snehu a na podkladoch, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vzliňaniu.
- Novozhotovené cementové a vápennocementové omietky nechajte vyzrieť minimálne 28 dní, sadrové omietky minimálne 2 týždne
- Pred pristúpením k prácam vhodne zakryte a chráňte všetky prvky, ktoré zostávajú v dosahu prác, ale nie sú určené na penetráciu.
- Počas nanášania a schnutia penetračného náteru chráňte povrchy pred priamym slnečným žiarením, zrážkami a pôsobením vetra. Na lešeniach používajte ochranné siete.
- Nanášanie základného náteru striekaním sa musí vykonávať len za bezvetria.
- Počas a po základnom nátere je potrebné priestory vetrať, pričom treba zabrániť prievanu, ktorý spôsobuje príliš rýchle vyschnutie penetračného prípravku.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia penetračného prípravku.
- Po skončení práce umyte náradie a ruky pod tečúcou vodou, pričom treba mať na pamäti, že po vyschnutí prípravku je čistenie sťažené.
- Otvorenú nádobu s prípravkom treba starostlivo uzavrieť a jej obsah čo najskôr použiť.

BEZPEČNOSTNÉ POKyny:

Chráňte oči a pokožku. V prípade priameho zasiahnutia očí ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- štetec, maliarsky valček alebo striekacia pištoľ s kompresorovou jednotkou.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce technické parametre sa vzťahujú na teplotu +23 (±2) °C a relatívnu vlhkosť 50 (±5) %. Za iných podmienok sa uvedené parametre môžu zmeniť.

Teplota okolia a podkladu počas nanášania a schnutia:

+5°C až +25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu počas nanášania a schnutia:

80%

Hustota:

cca 1,00 g/cm³

Farba:

mliečna, po vysušení bezfarebná

Doba schnutia:

min. 4h

Obsah VOC:

Limit obsahu VOC (kat.: A/g/FW) – 30 g/l (2010).

Výrobok obsahuje max. 30 g/l VOC.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk



BOLIX T

penetračný prípravok

Balenie:

5 kg, 20 kg.

Počet balení na paletu a ich hmotnosť:

5 kg: 108 / cca 540 kg

20 kg: 24 / cca 480 kg

Doba použiteľnosti:

12 mesiacov - dátum expirácie uvedený na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:cca $0,10 \div 0,30 \text{ kg/m}^2$

Spotreba výrobku závisí od štruktúry podkladu, jeho nasiakavosti a spôsobu aplikácie základného náteru. Preto je na určenie presnej spotreby potrebné na danom podklade vykonať príslušné skúšky.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodenom, originálne uzavretom obale pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred silným slnečným žiarením a mrazom. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Vodné disperzie živíc a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.

**Máte otázky?**

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX®