

BOLIX™ DECO



Tenkovrstvová dekoračná omietka so sľudou imitujúca prírodný kameň

Menšie nerovnosti podkladu vyrovnajte lepidlom, napr. BOLIX U alebo cementovou maltou BOLIX SPN (betónové podklady). Väčšie nerovnosti vyrovnajte najprv opravnou maltou BOLIX W.

V prípade aplikácie dekoračnej omietky na povrch sadrovej omietky alebo na sadrokartónové dosky je potrebné podklad najskôr napenetrovať základným náterom BOLIX UltraGrunt, a po jeho vyschnutí použiť prípravok BOLIX OP.

Pred nanosením omietky BOLIX TM DECO podklad ošetríte penetračným prípravkom BOLIX OP v odtieni zhodnom s omietkou.

VLASTNOSTI:

- Garancia dokonalej architektonickej hodnoty v súlade s najnovšími trendami BOLIX DESIGN COLLECTION
- 38 atraktívnych vzorov
- Vysoká odolnosť proti:
 - mechanickému poškodeniu,
 - UV žiareniu – obsahuje UV absorbéry
- Zvýšená odolnosť proti:
 - riasam a plesniam
 - vplyvu poveternostných podmienok
- je súčasťou zatepľovacieho systému BOLIX s polystyrénovými izolačnými doskami EPS a minerálnej vlny.

URČENIE:

BOLIX TM DECO je akrylátová omietka určená na ručné zhotovenie ochranných a dekoračných tenkovrstvových omietok na vonkajších stenách existujúcich stavieb aj novostavieb ako aj na zhotovovanie omietok v interiéri. Obsahuje starostlivo vybrané kompozície kameniva, sľudy a vysokokvalitného akrylátového spojiva, čím sa dosiahne neopakovateľný efekt na povrchu.

Podklady, na ktoré je možné nanášať omietku:

- zateplenie vonkajších stien budov ETICS z polystyrénu a minerálnej vlny,
- minerálne poklady ako betón, cementové a vápenno-cementové omietky,
- povrchy dosiek z vláknocementu a cementotriesky, stabilne pripevnené k podkladu alebo konštrukcii,
- sadrokartónové dosky
- sadrové omietky.

Technické parametre a estetická kvalita omietky predurčujú tento výrobok na zhotovovanie fasád na plochách vyčlenených dilatáciami lištami a detailov a iných architektonických riešení.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Základná výstužná vrstva v systémoch ETICS musí byť zhotovená v súlade s platným Technickým predpisom BOLIX č. IB/01/2001.

V prípade nezateplených stien musí byť povrch nosný, rovný, suchý, zbavený nepríťažných vrstiev ako prach, tuk, bitúmeny, riasy a iných vrstiev znižujúcich prídržnosť. Slabé a nesúdržné omietky a staré maliarske nátery odstráňte. Nasiakavý podklad (predovšetkým z plynobetónu) ošetríte základným penetračným náterom BOLIX N.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Vedro obsahuje hotový produkt. Pred aplikáciou obsah vedra dôkladne premiešajte nízkootáčkovým miešadlom, kým nezískate homogénnu konzistenciu. Ďalšie miešanie nie je vhodné, mohlo by dôjsť k nadmernému prevzdušneniu hmoty.

Upozornenie! V letnom období sa produkt môže zriediť čistou vodou, do 150 ml/25 kg omietky, pričom je pri každom balení potrebné zachovať rovnaké množstvo vody. Žiadne iné látky nie sú povolené.

POUŽITIE:

Omietku nanášajte rovným hladidlom z nehrdzavejúcej ocele, po čom ju vyhladzujte v jednom smere, pokiaľ nedosiahnete rovný a hladký povrch, nezabudnite pritom hladidlo priebežne čistiť. Následne plastovým hladidlom oblúkovými pohybmi zatierajte omietku, čím jej dodáte jednoliatu štruktúru. Druhú vrstvu omietky nanášajte po zaschnutí prvej, pričom postup nanášania a vyhladzovania zopakujte.

Celková hrúbka omietky môže byť cca 2-3 mm. Omietku môžete nanášať jednovrstvovo v prípade, že bude výsledný efekt uspokojivý.

Vzhľadom na postup pri nanášaní a riziko vzniku defektov (prílišné „prešúchanie“) odporúčame nanášať omietku v dvoch vrstvách.

BOLIX TM DECO RUST (farebné odtiene TMD 50-52)

Omietku nanášajte v dvoch vrstvách hladkým nerezovým hladidlom. Vyhladzujte zvislými pohybmi pomocou oceľového hladidla, kým nedosiahnete rovnomerný, hladký a uspokojivý konečný výsledok (dosiahnutie vlhkých stečencov rozdrobením sľudy počas nanášania zvislými pohybmi)

Upozornenie

Sľuda obsiahnutá v omietke je prírodná surovina, preto sa sľudové čiastočky môžu líšiť tvarom, veľkosťou a farbou

Aby sa predišlo možným nezrovnalostiam v dôsledku nepresného určenia kvality vyhotovených vzorov, považuje sa za dobrú prax zhotoviť pred začatím práce referenčný kus konkrétnych rozmerov, ktorý by sa mal považovať za vzor na prevzatie. Keďže farebné odtiene a štruktúra omietky sú jedinečné a nie je možné presne ich reprodukovat', môžu byť preto predmetom rôznych interpretácií.

REALIZAČNÉ POKYNY:

- Omietku smie nanášať výlučne kvalifikovaný a skúsený zhotoviteľ.
- Počet osôb nanášajúcich a zatierajúcich omietku je potrebné zvoliť tak, aby bolo možné za daných podmienok a s ohľadom na zručnosti zhotoviteľov práce riadne vykonať.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX®

BOLIX™ DECO

Tenkostrovová dekoračná omietka so sľudou imitujúca prírodný kameň

- Nepoužívajte na povrchoch vystavených dlhodobému pôsobeniu vody, dlhodobo ležiacemu snehu ani na podkladoch, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vzlianiu.
- Omietku sa odporúča nanášať na plochy stien oddelené tzv. boniami alebo inými oddeľovacími profilmi (dilatačnými profilmi)
- Pred nanášaním omietkovej vrstvy je potrebné všetky prvky nachádzajúce sa v dosahu prác, ktoré nie sú určené na omietanie, vhodne zakryť a zabezpečiť.
- Novo zhotovené cementové a vápenno-cementové omietky nechajte pred nanesením BOLIX™ DECO vyzrieť minimálne 28 dní, sadrové omietky minimálne 2 týždne.
- Vymedzte plochu určenú na omietanie s ohľadom na poveternostné podmienky, druh podkladu a realizačné možnosti.
- Omietkovú hmotu nanášajte na plochy tvoriace samostatný celok plynulo, bez prerušenia práce, materiálom z jednej výrobnéj šarže.
- Počas nanášania a schnutia omietkovej hmoty chráňte povrchy pred priamym slnečným žiarením, atmosférickými zrážkami a pôsobením vetra. Na lešení používajte ochranné siete.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia omietky.
- Po skončení prác umyte náradie a ruky pod tečúcou vodou, pričom nezabúdajte, že po zaschnutí omietky je čistenie sťažené.
- Pred uvedením miestnosti, v ktorej boli zhotovené dekoračné omietky, do užívania ju vetrajte až do odstránenia zápachu.
- Načaté balenie omietkovej hmoty dôkladne uzavrite a jeho obsah spotrebujte v čo najkratšom čase.
- Omietkové hmoty BOLIX™ DECO sa vyrábajú na báze vybraného prírodného kameniva, ktoré môže byť aj farebne upravené. Farebné kompozície omietok BOLIX™ DECO prezentované vo vzorkovníku „DESIGN COLLECITON“ sa môžu farebne mierne líšiť od skutočnej farby omietkovej vrstvy.

do 80%

Násypná hustota:cca 1,70 kg/dm³**Súčiniteľ prevodu tepla λ:**

cca 0,5 W/(m*K)

Súčiniteľ difúzneho odporu μ:

≤ 240

Zrnitosť:

do 0,8 mm

Paropriepustnosť podľa PN-EN ISO 7783-2:

kategória V2

Nasiakavosť vody podľa PN-EN 1062-3:

kategória W2

Farba:

Vzorkovník BOLIX DECOMIKA: 38 odtieňov

Čas schnutia omietky:

min. 24 h

Balenia:

vedro: 25 kg

Počet balení na paletu a netto hmotnosť produktu:

vedrá 25kg /600 kg

Doba použiteľnosti:

12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

Nanášanie	Spotreba
1 - vrstva	2,9-3,5 kg/m ²
2 - vrstva	3,5-4,5 kg/m ²

Pre presný výpočet spotreby výrobku sa odporúča uskutočnenie skúšok na danom podklade.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených, originálne uzatvorených obaloch pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred intenzívnym slnečným žiarením a zamrznutím. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Akrylátové spojivá, zmes kameniva, sľudy, modifikátorov a biocídov.

FARBA ZÁKLADU BOLIX OP:

BOLIX™ DECO	TMD	FARBA BOLIX OP
Endless summer	2	15
Foggy coast	3	21
Old beauty	4	22
Silver quenn	7	24
Green ghost	8	17
Gold spirit	9	29

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri strojovom nanášaní používajte osobné ochranné prostriedky v súlade s BOZP.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- Miešadlo alebo nízkootáčková vrtáčka (400 – 500 obr./min) s košíkovým nástavcom
- Hladidlo z nehrdzavejúcej ocele
- Krátka plastová stierka na omietanie
- Hladká stierka z nehrdzavejúcej ocele
- Murárska lyžica

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Nasledujúce parametre platia pre teplotu +23 (±2)°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5)%. V iných podmienkach sa môžu tieto údaje líšiť.

Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a zrení:

od +5°C do +25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení:**Máte otázky?**

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk



BOLIX™ DECO

Tenkvrstvá dekoratívna omietka so sľudou imitujúca prírodný kameň

Milk lake	10	27
Stormy sky	11	26
Dark side	12	26
Electric wine	13	20
Warm cream	15	16
Deep treasure	16	19
Silver sand	17	25
Perfect harmony	20	16
Natural beauty	21	16
Soft grass	22	17
African fruit	23	20
Magic night	24	26
Green vision	25	23
Cold wind	26	21
Exclusive spice	28	7
Grey light	29	21
Golden rain	32	15
Silent lady	33	14
Dark desert	34	14
Dusty rose	35	7
Mineral white	37	27
Soft Pearl	39	18
Tropical wave	41	15
Hypnotic dance	42	3
Sand hill	44	16
Spring break	45	17
Exotic vision	46	3
Cloud of dust	47	16
Bay fog	48	28
Elegant grey	49	24
Corten steel	50	14
Dark rust	51	14
Light rust	52	14

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky vyššie uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technológií aplikácie. Nenahrádzajú odbornú prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezabývajú ich povinnosti dodržiavať zásady stavebnej praxe a BOZP. V prípade pochybností je potrebné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Technické oddelenie BOLIX. Vydáním tohoto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické listy platnosť.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

