

BOLIX SP



POUŽITIE:

Slúži na tenkovrstvové vyhladzovanie a vyrovnávanie povrchov stien a stropov pred aplikáciou maliarskych náterov a lepením tapiet. Používa sa v interiéri v miestnostiach, ktoré nie sú vystavené vlhkosti. Sadrová stierka sa používa aj na stierkovanie sadrokartónových dosiek (pomocou výstužnej mriežky), na lepenie polystyrénových podhládov a na renovácie, vyplňovanie úbytkov a prasklín na stenách a stropoch. Stierka BOLIX SP je určená na také podklady ako cementové, vápenno-cementové a sadrové omietky, betónové podklady a sadrokartónové dosky.

TECHNOLÓGICKÝ POSTUP

Príprava podkladu:

Podklad musí byť nosný, suchý a čistý, bez prasklín, zbavený neprírodných povlakov (napr. nečistoty, tuky, prach a bitúmeny) a zbavený biologického a chemického napadnutia. Podklady so slabou pridrznosťou (nesúdržné omietky a maliarske nátery) odstráňte. Nerovnosti a úbytky (5-15 mm) vyrovnejte vyrovnávacou maltou BOLIX W a po jej zaschnutí celok napenetrujte prípravkom BOLIX T. Nasiakavé podklady napenetrujte prípravkom BOLIX T. Hladký betónový podklad zdrsníte brúsnym papierom, zbavte prachu a napenetrujte prípravkom BOLIX T.

Príprava produktu:

Do nádoby s odmeraným množstvom čistej a studenej vody (5,6-6,0 l vody na 20 kg stierky) vsypete sadrovú stierku a dôkladne premiešajte celý obsah pomocou miešadla/nízkootáčkovej vrtáčky s košíkovým nástavcom, kým nezískate homogénnu konzistenciu. Po uplynutí 5 minút a opätovnom premiešaní je stierka pripravená na použitie. Stierka určená na vyplnenie úbytkov musí byť hustejšia ako pri klasickom stierkovaní. Príprava a aplikácia malty si vyžaduje teplotu od +5°C do +25°C. V závislosti od

konzistencie stierky, nasiakavosti podkladu a vlhkosti vzduchu je stierka spracovateľná približne 2 hod.

Použitie produktu:

Na správne pripravený podklad naneste a rovnomerne rozotiahnite tenkú vrstvu vyrovnávacej stierky pomocou hladidla z nehrdzavejúcej ocele alebo pomocou umelohmotného hladidla. V prípade vyrovnávania väčších nerovností odporúčame najprv doplniť veľké úbytky a následne prestierkovať celú plochu tenkou vrstvou. Maximálna hrúbka jednej vrstvy by nemala prekročiť 2 mm. Po zaschnutí a vytvrdnutí vyrovnávacej stierky môžete jej povrch prebrúsiť hladidlom s jemnozrnným brúsnym papierom alebo brúsnu mriežkou

Pokyny pri aplikácii:

I) Všeobecné pokyny

■ Na nových minerálnych podkladoch (takých ako betón, cementové a vápenno-cementové omietky) môžete začať s prípravou (vrátane penetrácie) a nanášaním vyrovnávacej stierky po min. 3÷4 týždňoch od zhotovenia podkladu.

II) Nanášanie vyrovnávacej stierky

■ Počas vytvrdzovania stierky je potrebné miestnosť správne vetrať. Práce nevykonávajte počas prívianov a na plochách vystavených intenzívnemu pôsobeniu slnečných lúčov.

■ Aplikčné možnosti treba prispôbiť ploche určenej na jednorazové omietanie (zohľadňujúc počet pracovníkov, ich schopnosti, vybavenie, existujúci stav podkladu a poveternostné podmienky).

III) Nanášanie farby

■ Novo zhotovenú sadrovú stierku je potrebné pred nanášaním emulzných maliarskych náterov alebo pred lepením tapiet napenetrovať hĺbkovým penetračným náterom BOLIX N.

Bezpečnostné pokyny:

■ Po skončení prác umyte náradie a ruky pod tečúcou vodou a myslite na to, že po vyschnutí stierky je čistenie sťažené.

Potrebné náradie:

- Stavebné vedro
- Miešadlo alebo nízkootáčková vrtáčka (400 – 500 obr./min) s košíkovým nástavcom
- Stierka z nehrdzavejúcej ocele alebo z plastu
- Hladidlo s jemnozrnným brúsnym papierom

■ Brúsna mriežka

TECHNICKÉ ÚDAJE:

■ Úžitkové vlastnosti stierky:

- Teplota pri nanášaní: od +5°C do +25°C
- Teplota podkladu: od +5°C do +25°C
- Zmiešavací pomer: 5,60 – 6,00 l vody na 20 kg stierky
- Čas schnutia jednej vrstvy: cca 2 h
- Optimálna hrúbka jednej vrstvy: 2 mm

■ Technické údaje a parametre produktu:

- Konzistencia: suchý prášok
- Farba: biela
- Násypná hustota: cca 1,10 kg/dm³
- Prípustná doba skladovania: vo vhodných podmienkach do 8 mesiacov od dátumu výroby

■ Vlastnosti stierky:

- Odolnosť proti vlhkosti: nie je odolná
- Odolnosť proti starnutiu: odolná
- Teplotná odolnosť: od 0°C do +40°C

/všetky technické údaje sú uvedené pre relatívnu vlhkosť vzduchu 60% a teplotu +20°C /

SPOTREBA:

Priemerná spotreba vyrovnávacej stierky na správne pripravenom podklade je približne 0,90 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrstvy. Pre presné určenie spotreby stierky odporúčame vykonať skúšky na danom podklade.

SKLADOVANIE A PREPRAVA:

Vyrovnávaciu stierku skladujte v nepoškodenom tesnom obale pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred vlhkom. Doba použiteľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby umiestneného na obale. Výrobok skladujte mimo dosahu detí

DOKUMENTÁCIA:

- PN-B-30042
- Hygienický certifikát PZH nr HK/B/1214/11/2001
- Vyhlásenie zhody č. 7/B/2004

ZLOŽENIE:

Vyrovnávaciu stierku BOLIX SP je suchá zmes sadrových spojív a polymérových modifikačných látok.



Máte otázku?

Zavolaj
+421 911 856 104
Napíšte
servis@bolix.sk

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec

Nájdite nás:

www.bolix.sk

BOLIX S.A. gwarantuje správnú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na typ a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu Projektanta a Zhotoviteľa. Všetky informácie boli uvedené v dobrej viere v súlade s najnovšími poznatkami a technikami. Nenahradza to však odbornú prípravu Projektanta a Zhotoviteľa a neoslobodzuje ich od dodržiavania stavebných postupov a BQZP. V prípade pochybností je potrebné vykonať príslušné skúšky alebo sa skontaktovať s Oddelením technickej podpory zákazníkov BOLIX. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce vydania.

BOLIX®