



BOLIX SG

základný náter pod silikátové farby a omietky

■ UPLATNENIE:

Služí na ošetrovanie minerálnych podlôží pred nanášaním tenkovrstvých omietok (vo farebných odtieňoch podľa farby podlažia) a silikátových farieb. Používa sa ako základný náter na vyschnutú armovacia vrstvu v zateplovacích systémoch a na ošetrovanie minerálnych podlôží ako betón, tradičné omietky (cementové, vápenno-cementové), tenkovrstvé omietky (minerálne a silikátové), tehlové a betónové múry. Náter sa odporúča najmä na prvé základné natieranie nových, vyzretých minerálnych podlôží. Náter BOLIX SG po naviakaní podlažia povrchovo spevňuje a zvyšuje príľnavosť silikátových omietok a farieb. Znižuje a vyrovnáva nasiakavosť a redukuje prašnosť podlažia. Natieraný povrch chráni proti škodlivému pôsobeniu vlhkosti. Zabráňuje prenášaniam nečistôt zo základných vrstiev a eliminuje možnosť vzniku škvŕn. Uľahčuje prácu počas nanášania farby a omietky a reguluje priebeh procesu tuhnutia.

■ TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA:

■ Príprava podkladu:

Podklad musí byť únosný, rovný, suchý, zbavený antiadhézných povlakov (prach, mastnota, spras a živice) a bez chemickej alebo biologickej kontaminácie. Ak bude podlažím armovacia vrstva zateplovacieho systému, musí byť vyhotovená podľa Návodu na zatepľovanie BOLIX. Slabo príľnavé podklady (odpadajúce omietky a maliarske nátery) odstráňte. Nerovnosti a výlomy v podlaží (5 ÷ 15 mm) vyrovnajte vyrovnávacou maltou BOLIX W a celok vystierajte lepiacou maltou BOLIX U (prípadne podľa potreby maltou UZ alebo UZB). Nerovnosti (do 5 mm) môžete vyrovnáť hneď lepiacou maltou BOLIX U (prípadne podľa potreby maltou UZ alebo UZB).

Za účelom dosiahnutia rovného a hladkého povrchu každopádne celé podlažie vystierajte lepiacou maltou BOLIX U.

Ak bude prvé stierkovanie nepostačujúce (nerovnosti nebudú odstránené a vrstva nebude vyhladená), túto činnosť zopakujte po vyschnutí prvej vrstvy lepiacej malty. V nevyhnutných a odôvodnených prípadoch spevnenia podlažia do lepiacej vrstvy malty zatlačte sklováknitú mriežku (5 gramážou min. 145 g/m²). Ak bude podlažím armovacia vrstva zateplovacieho systému, musí byť vyhotovená podľa Návodu na zatepľovanie BOLIX č. IB/01/2001.

Pred natieraním všetky drevené, sklenené a kovové prvky zabezpečte proti ošplechaniu náterom.

■ Príprava výrobku:

Pred použitím premiešajte, až ne získate rovnomerný vzhľad.

■ Predpokladané použitie:

Prípravok nanášajte na prípravený podklad štetcom, valčekom alebo striekaním. Doba schnutia prípravku použitého na podlaží je cca 24 hodín za bežných podmienok, čiže pri vlhkosti 60 % a teplote + 20 °C.

■ Návod na kladenie:

- Na nových minerálnych podkladoch (betón, cementové a vápenno-cementové omietky) môžete začať náter nanášať po uplynutí min. 3 - 4 týždňov od prípravy podkladu.
- Povrchy nových minerálnych a silikátových omietok BOLIX môžu byť natierané už po 4 dňoch od ich vyhotovenia (pri vysychaní za nedaždiveho počasia pri teplote vzduchu od + 10 °C do + 25 °C).
- Pred nanášaním silikátovej omietky alebo farby každé podlažie ošetrte základným náterom.
- Základný náter aplikujte len na vyschnutý povrch, až po uplynutí doby schnutia a vytvrdzovania primeranej pre daný podklad.
- Náter je hotový prípravok a nesmú byť do neho pridávané žiadne cudzie zložky.

- Proces natierania podlažia musí prebiehať za nedaždiveho počasia pri teplote vzduchu od + 10 °C do + 25 °C.
- Prípravok nanášajte na podlažia s teplotou od + 10 °C do + 25 °C.
- Čerstvo natreté podlažie chráňte proti atmosférickým zrážkam najmenej 24 hodín.
- Po ukončení natierania náradie a ruky umyte pod tečúcou vodou, pričom nezabúdajte na to, že po vyschnutí je čistenie náteru obzvlášť náročné.
- Pred nanášaním farby alebo omietky musí byť podlažie ošetrené základným náterom úplne suché.

■ Bezpečnostné opatrenia:

Výrobok reaguje alkalicky, chráňte oči a pokožku. V prípade priameho zasiahnutia očí ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.

■ Nevyhnutné náradie:

- Maliarsky štetec, valček alebo striekacia pištoľ s tlakovým zariadením.

■ TECHNICKÉ ÚDAJE:

■ Úžitkové parametre prípravku:

- Teplota pri aplikovaní: od + 10 °C do + 25 °C
- Teplota podkladu: od + 10 °C do + 25 °C
- Doba schnutia jednej vrstvy: 24 h

■ Technické údaje a vlastnosti výrobku:

- Konzistencia: kvapalina
- Farba: mliečna
- Objemová hustota: cca 1,05 kg/dm³

(Všetky technické údaje sú uvedené pri relatívnej vlhkosti vzduchu 60% a teplote vzduchu + 20 °C)

■ SPOTREBA:

Spotreba prípravku pri jednej vrstve náteru podlažia je cca 0,10 ÷ 0,20 kg/m². Za účelom presného určenia spotreby výrobku sa odporúča vykonať na danom podklade skúšky.

■ PODMIENKY SKLADOVANIA A PREPRAVY:

Uchovávať v pôvodne uzavretých a nepoškodených obaloch pri teplote od + 5 °C do + 25 °C. Chráňte pred mrazom a prehriatím. Doba použiteľnosti predstavuje 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Výrobok uchovávať na mieste mimo dosahu detí.

■ FORMÁLNOPRÁVNÁ DOKUMENTÁCIA:

- Technické osvedčenia ITB č. AT-15-2693/2005, AT-15-3374/2003, AT-15-4193/2003 a AT-15-4194/2003.
- Certifikáty č. ITB-0046/Z, ITB-003/Z, ITB-002/Z a ITB-0794/ W/04.
- Vyhlásenie o zhode č. 8/B/2004 a č. 9/B/2004 z 12.10.2004 a č. 1/B/2005 z 14.02.2005 a č. 2/1/B/2005 z 30.05.2005.

■ ZLOŽENIE:

Hotová mliečna kvapalina s miernym zápachom sa skladá z vodného skla a modifikátorov.

BOLIX S.A. garantuje primeranú kvalitu výrobku, nemá však vplyv na jeho aplikáciu a spôsob použitia. BOLIX nezodpovedá za prácu projektanta ani zhotoviteľa. Všetky vyššie uvedené informácie boli uvedené v dobrom úmysle podľa najnovších znalostí a techniky použitia. Ako také však nemôžu nahradiť odbornú prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezabávajú ich povinnosti dodržiavať štandardizované stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností vykonajte príslušné testy, alebo sa spojte s Technickým oddelením pre zákazníkov spoločnosti BOLIX. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky predošlé vydania.