

BOLIX N



hlboko penetračný náter

UPLATNENIE:

Prípravok slúži ako základný náter na podlažia pred vylieváním podláh a podkladov (cementových a anhydritových) a pred natieraním povrchov vodou riediteľnými (emulznými) farbami na báze akrylu a polyvinylacetátu. Používa sa na natieranie absorpčných a prašných minerálnych podlôží ako betón, pórobetón, cementové a anhydritové podlahy, sadrové omietky, sadrokartónové dosky a vápenno-cementové omietky.

Prípravok vďaka hlbkovej penetrácii zhutňuje podlažie a zvyšuje priľnavosť mált a maliarskych náterov. Znižuje a vyrovnáva nasiakavosť a redukuje prašnosť podlažia. Natieraný povrch chráni proti škodlivému pôsobeniu vlhkosti. Vyrovnáva priebeh procesu vytvrdzovania a vysychania vyhotoveného podkladu alebo podlahy. Zabráňuje prenášaniam nečistôt zo základných vrstiev do farby. Obmedzuje efekt prerážania podkladu maliarskym náterom a eliminuje možnosť vzniku škvrn.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť únosný, rovný, suchý, zbavený antiadhézných povlakov (prach, mastnota, spras, a živice) a bez chemickej alebo biologickej kontaminácie. Slabo priľnavé podklady (odpadajúce omietky a maliarske nátery) odstráňte. Nerovnosti a výlomy v podlaží (5 ÷ 15 mm) vyrovnajte vyrovnávacou maltou BOLIX U a celok vystierkujte lepiacou maltou BOLIX U (prípadne podľa potreby maltou UZ alebo UZB). Nerovnosti (do 5 mm) môžete vyrovnáť hneď lepiacou maltou BOLIX U (prípadne podľa potreby maltou UZ alebo UZB). Nerovnosti a nedostatky (5 ÷ 15 mm) v podlaží na samonivelizačnú maltu BOLIX SN vyrovnajte vyrovnávacou maltou BOLIX WB.

Príprava výrobku:

Pred použitím celý obsah balenia premiešajte, až nedosiahnete rovnomerný vzhľad.

Predpokladané použitie:

Prípravok naneste na primerane pripravené podlažie maliarskym štetcom, valčekom alebo nástrekom. Doba schnutia jednej vrstvy prípravku je za optimálnych poveternostných podmienok (pri relatívnej vlhkosti vzduchu 60 % a teplote vzduchu +20 °C) najmenej 4 - 6 h. Pred vylitím samonivelizačnej malty podlažie ošetrite základným náterom, až po úplné odstránenie nasiakavosti podlažia. Za týmto účelom na absorbujúce podlažia naneste niekoľko vrstiev prípravku po uplynutí primeranej doby schnutia každej vrstvy prípravku.

Návod na kladenie:

■ Prípravok sa môže používať na nových minerálnych podlažiach (betónové a anhydritové podlažie, cementové a vápenno-cementové omietky) až po uplynutí najmenej 3 ÷ 4 týždňovej doby vyzrievania podkladu.

■ Sadrové a anhydritové podlažia a silné maliarske nátery pred vykonávaním základného náteru obrúste hrubozrnným brúsnym papierom, zameťte kefkou a dôkladne odprášte.

■ Náter je hotový prípravok a nesmú byť do neho pridávané žiadne cudzie zložky.

■ Proces vytvárania základného náteru v exteriéri musí prebiehať za nedaždivého počasia pri teplote vzduchu od + 5 °C do + 25 °C.

■ Prípravok nanášajte na podlažia s teplotou od + 5 °C do + 25 °C.

■ Prípravok môže byť mechanickým nástrekom mimo budovy nanášaný len pri bezvetří. Počas nanášania chráňte oči a dýchacie cesty, pričom nezabúdajte na dodržiavanie predpisov BOZP. Pred prácami všetky prvky, ktoré nie sú určené na natieranie a nachádzajú sa v dosahu vykonávaných prác primerane zakryte a zabezpečte.

■ Čerstvo natreté podlažia chráňte proti atmosférickým zrážkam najmenej 4 - 6 hodín. Počas tejto doby ich neumývajte ani nenamáčajte.

■ Po ukončení natierania náradie a ruky umyte pod tečúcou vodou. Povrchy znečistených prvkov utrite vlhkou handričkou.

■ Pred natieraním alebo vylieváním podlahy musí byť podlažie ošetrené základným náterom úplne.

Bezpečnostné opatrenia:

■ Počas aplikácie prípravku chráňte oči a pokožku. V prípade priameho zasiahnutia očí ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.

■ Nevyhnutné náradie:

■ Maliarsky štetec, valček alebo striekacia pištoľ s tlakovým zariadením.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota pri aplikovaní:	od + 5 °C do + 25 °C
Teplota podkladu:	od + 5 °C do + 25 °C
Doba schnutia jednej vrstvy:	4 – 6 hodín za normálnych podmienok

Technické údaje a vlastnosti výrobku:

■ Konzistencia: kvapalina

■ Farba: číra

■ Objemová hustota: cca 1,00 kg/dm³

(Všetky technické údaje sú uvedené pri relatívnej vlhkosti vzduchu 60 % a teplote vzduchu + 20 °C)

SPOTREBA:

Spotreba prípravku pri jednej vrstve náteru podlažia je cca 0,10 kg/m². Za účelom presného určenia spotreby výrobku sa odporúča vykonať na danom podklade skúšku.

PODMIENKY SKLADOVANIA A PREPRAVY:

Uchovávať v pôvodne uzavretých a nepoškodených obaloch pri teplote od + 5 °C do + 25 °C. Chráňte pred mrazom a prehriatím. Doba upotrebitelnosti predstavuje 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Výrobok uchovávať na mieste mimo dosahu detí.

FORMÁLNOPRÁVNÁ DOKUMENTÁCIA:

■ Technické osvedčenie ITB č. AT-15-2693/2005 a AT-15-2796/2003

■ Certifikát č. ITB-003/Z

■ Vyhlásenie o zhode č. 1/B/2004 z 12.10.2004 a č. 2/B/1/2005 z 30.05.2005

ZLOŽENIE:

Hotová číra kvapalina s miernym zápachom, ktorú tvoria akrylátové disperzie a modifikátory.



Máš otázku?

Zavolať
+421 911 856 104
Napísať
servis@bolix.sk

BOLIX SA

Uľ. Stolarska 8
34-300 Żywiec

Nájdí nás:

www.bolix.sk

BOLIX S.A. gwarantuje správnú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na typ a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu Projektanta a Zhotoviteľa. Všetky informácie boli uvedené v dobrej viere v súlade s najnovšími poznatkami a technikami. Nenahradza to však odbornú prípravu Projektanta a Zhotoviteľa a neoslobodzuje ich od dodržiavania stavebných postupov a BOZP. V prípade pochybností je potrebné vykonať príslušné skúšky alebo sa skontaktovať s Oddelením technickej podpory zákazníkov BOLIX. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky jeho predošlé vydania.

