

BOLIX PW EXPRESS



VLASTNOSTI PRODUKTU:

- zrýchľuje proces tuhnutia a schnutia polymérových omietok
- umožňuje nanášanie omietok pri teplote od +2 °C do +15 °C a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu (do 85%)
- jednoduché použitie
- nemení úžitkové vlastnosti omietok

URČENIE:

Prípravok na zrýchlenie tuhnutia a schnutia silikónových omietok BOLIX SIT, silikátovo-silikónových omietok BOLIX SI-SIT a akrylátových omietok BOLIX KA počas omietacích prác v podmienkach zníženej teploty okolia a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu. Použitie prípravku umožňuje rýchlejšie dosiahnuť potrebnú odolnosť voči vplyvom atmosférických zrážok a nízkych teplôt.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

BOLIX PW Express pred pridaním pretrepte.

Prípravok pridajte do omietky po zafarbení, priamo pred ich nanášaním. Prípravok aplikujte v množstve 175 ml/25 kg omietky (1 balenie na 1 vedro) a dôkladne premiešajte nízkootáčkovým miešadlom po dobu približne 1 min.

POUŽITIE:

Po dôkladnom premiešaní je omietka pripravená na aplikáciu približne 1h. Omietky s prípravkom BOLIX PW Express môžete nanášať pri teplote okolia a podkladu od +2 °C do +15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 85%. Parametre tuhnutia sa môžu zmeniť v závislosti od teploty, vlhkosti a cirkulácie vzduchu.

REALIZAČNÉ POKYNY:

- Pripravenú omietku nanášajte súvislým spôsobom na plochy, ktoré tvoria samostatný celok, bez prerušenia, materiálom z jednej výrobnéj šarže. Na jednu plochu nenášajte omietku bez pridaní a s pridaním BOLIX PW Express, mohlo by dôjsť k rozdielom v odtieni a povrchovej štruktúre.
- Nanášanie omietky s pridaním BOLIX PW Express pri vyššej teplote a priamom pôsobení slnečných lúčov môže spôsobiť príliš rýchle tuhnutie omietky a znemožniť aplikáciu na stenu a zhotovenie požadovanej štruktúry.
- Počas prác pri nízkych teplotách nemôže mať podklad námrazu.
- Počas omietacích prác a po ich ukončení používajte na lešení ochranné siete až do momentu úplného zaschnutia materiálu.
- Nízka teplota, vyššia vlhkosť a slabá cirkulácia vzduchu predlžujú dobu tuhnutia omietky

Prípravok na zrýchlenie tuhnutia omietok

- Pripravte si toľko balení omietky, koľko dokážete spotrebovať v priebehu cca 1 h
- Prípravok BOLIX PW Express dôkladne premiešajte s omietkou, aby ste zabránili rozdielom pri aplikácii, rozdielom v čase tuhnutia a aby ste predišli vzniku farebne nehomogénneho povrchu
- Pred použitím omietok BOLIX SIT, BOLIX SI-SIT a BOLIX KA si dôkladne prečítajte ich technické listy.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Zabráňte zásahu kože a očí.
- Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Miešadlo alebo nízkootáčková vrtáčka (400÷500 ot./min) s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Teplota okolia a podkladu pri nanášaní schnutí:

od +2°C do +15°C

Po uplynutí minimálne 6 hodín od nanesenia omietkovej hmoty môže teplota klesnúť až na -5 °C.

Relatívna vlhkosť vzduchu počas nanášania a schnutia:

do 85%

Objemová hmotnosť:

cca 1,00 kg/dm³

Odtieň:

transparentný

Čas spotreby omietky s aplikovaným prípravkom:

1 h

Doba použiteľnosti:

12 mesiacov – dátum uvedený na obale

SPOTREBA:

Pre silikónovú omietku BOLIX SIT: 175 ml / 25 kg omietky

Pre silikátovo- silikónovú omietku BOLIX SI-SIT: 175 ml / 25 kg omietky

Pre akrylátovú omietku BOLIX KA : 175 ml / 25 kg omietky

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených obaloch pri teplote od +5 °C do +30 °C. Chráňte pred nahriatím a premrzaním. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Zlúčenina kationového polyméru.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezabývajú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX®